



## TECHNICKÝ LIST

### KOMAPRIM 2v1

Přímo na rez

#### Základní & vrchní antikorozi barva na kov

##### Oblast použití

• pro nátěr na zkorodované, zrezivělé ocelové předměty • interiér & exteriér • vhodný i pro nátěry pozinkované oceli • vhodný na obnovu starých nátěrů kovů, jako jsou ploty, vrata, okapy

##### Přednosti

• jednoduchá aplikace • tolerantní ke zrezivělému povrchu oceli • dobrá přilnavost na pozinkovanou ocel • neobsahuje chrom ani olovo • neobsahuje aromatická rozpouštědla

##### Charakteristika

Typ výrobku	antikorozi barva na kovy
Barevné odstíny	barevná paleta dle vzorníku
Stupeň lesku	lesklý
Pojivo	alkydová pryskyřice
Ředidlo	neředí se
Balení	vedeno v ceníku
Oblast použití	nátěry zrezivělých ocelových dílů, pozinkované oceli a pro repase – ploty, okapy, vrata
Vlastnosti	jednoduché zpracování, tolerance ke zrezivělému povrchu
Přilnavost	na pozinkovanou ocel, výborná penetrace do starých nátěrů při obnovovacích nátěrech
Způsob aplikace	štetcem, válečkem, stříkáním

##### Technické údaje

Viskozita	50 – 70 s (kelímek $\Phi$ 3 mm ISO 2431)
Hustota	cca 0,92 – 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Obsah organických rozpouštědel (VOC)	cca 0,499 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku (TOC)	cca 0,47 kg/kg
Obsah netěkavých látek (sušina)	42,5 % obj.
Vydatnost	7 – 11 m <sup>2</sup> /l
Doba schnutí	přetíratelný po 24 hodinách úplné vytvrzení cca po 5 dnech
Přilnavost	max. stupeň 1
Teplota při zpracování	5 – 25 °C, neaplikovat během deště a mlhy
Doporučená tloušťka vrstvy	25 $\mu$ m (suchá) / 1 vrstva
Čištění	čištění pomůcek – S6006 nebo jiné běžné ředidlo
Skladování	v suchém čistém skladu při + 5 až + 25 °C
Doba skladovatelnosti	do data uvedeného na obalu


Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (i) RNH: 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 499 g/l VOC.

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.**, Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00, Praha 4  
Tel.: +420 261 399 100, Infolinka: 800 100 701

Datum vydání technického listu: 1. 2. 2010

Vydáním tohoto technického listu pozbývají platnosti všechny předchozí verze.

Tento dokument má pouze informativní charakter.



## TECHNICKÝ LIST

### **Příklady nátěrového postupu**

KOMAPRIM 2v1 PŘÍMO NA REZ se nanáší na připravený podklad ve 2 – 3 vrstvách v intervalech 24 hodin. Před použitím důkladně zamíchejte, neředte. Při renovačních nátěrech ověřte pevnost původního podkladu. Na KOMAPRIM 2v1 PŘÍMO NA REZ lze jako vrchní nátěr aplikovat email UNIVERSAL, počet vrstev 1 – 3 podle barevného odstínu, interval nanášení jednotlivých vrstev 24 hodin.

### **Bezpečnost práce a ochrana zdraví**

Vyhňte se kontaktu s kůží a očima. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte v dobře větraných prostorech. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Sledujte bezpečné pokyny uvedené na etiketě výrobku nebo uvedené v bezpečnostním listu. Dodržujte místní bezpečnostní předpisy. Po požití nevyvolávejte zvracení.

### **Ekotoxikologické vlastnosti a odstranění odpadů**

Výrobek není určen k nátěrům hraček, dětského nábytku a předmětů přicházejících do styku s potravinami a pitnou vodou. Způsob odstranění odpadů a další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

### **Upozornění**

Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřebné je přizpůsobit Vaším skutečným podmínkám a potřebám, oblasti použití a podmínkám při zpracování – aplikacích. Uživatelé zodpovídají za správné použití výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které mohou ovlivňovat konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazuje si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00, Praha 4**  
Tel.: +420 261 399 100, Infolinka: 800 100 701

Datum vydání technického listu: 1. 2. 2010

Vydáním tohoto technického listu pozbývají platnosti všechny předchozí verze.

Tento dokument má pouze informativní charakter.